

SCHEDA TECNICA

DENOMINAZIONE

Cod. Art.	w600 50 120 0609
Descrizione	rete in fibra di vetro antifessurazione e di rinforzo per pavimentazioni
Colore	<input type="checkbox"/> bianco (w), <input checked="" type="checkbox"/> blu (b)

CARATTERISTICHE FISICHE

Composizione	100% fibra di vetro trattata con resina antialcalina
Imballo	confezione da 30 rotoli
Conservazione	in luogo asciutto, ad una temperatura compresa tra -10° C e + 50° C

CARATTERISTICHE TECNICHE

Grammatura	g/mq	600
Dimensione maglia	mm	6 x 9
Contenuto di resina	% (\geq)	25
Altezza rotolo	cm	120
Lunghezza rotolo	m	50
Carico di rottura (ordito)	N/5cm (\geq)	2200
Carico di rottura (trama)	N/5cm (\geq)	3000
Allungamento max (ordito)	%	4
Allungamento max (trama)	%	4

Nota: I dati contenuti in questa scheda tecnica sono puramente indicativi poiché basati sulle conoscenze disponibili al momento della pubblicazione e quindi soggetti a variazioni dovute a modifiche nei metodi di prova e/o fabbricazione.

Versione 1.0 – 01.06.06

VOCE DI CAPITOLATO

Rete in fibra di vetro antifessurazione per pavimentazioni cementizie, con apprettatura antialcalina pari al 25%, grammatura pari a 600 g/mq e dimensione della maglia pari a 6 x 9 mm. Il carico di rottura deve essere uguale o maggiore di 2200 N/5cm nella direzione dell'ordito e di 3000 N/5cm nella direzione della trama, con allungamento massimo pari al 4% sia nella direzione dell'ordito sia nella direzione della trama.

Per le pavimentazioni a base cementizia la rete apprettata deve essere posata su un primo strato di malta ancora fresca e successivamente annegata con l'aiuto di un frattazzo o di una spatola, avendo cura di evitare la formazione di bolle e rigonfiamenti. La posa della rete deve avvenire per sovrapposizione di almeno 10 cm per garantire la continuità del rinforzo.

Il materiale dovrà essere reso in cantiere in rotoli con le caratteristiche e nelle dimensioni specificate.